



Pintura de Trafico con Caucho Clorado ULTRAMAS

Pintura de alto rendimiento, formulada a base de resinas alquídicas y caucho clorado de superior resistencia a la abrasión, modificadas y procesadas con sólidos y pigmentos especiales que permiten una alta durabilidad y firmeza de su color.

BENEFICIOS

Fácil aplicación, secado rápido, libre de plomo y mercurio, resistente a la intemperie en clima moderado, excelente nivelación, facil limpieza.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		TIEMPO DE SECADO TACTO	10 - 15 Minutos
ACABADO	Mate	PESO POR GALÓN	11.50 +/- 0.25 Lbs/gal
RENDIMIENTO TEÓRICO	40 mts ² / gln a 1 mils	SÓLIDOS POR PESO	63 - 68%
VISCOSIDAD	115 - 120 KU a 25°C	SÓLIDOS POR VOLUMEN	42 - 47%

USOS SUGERIDOS

TIEMPO DE SECADO 15-20 Min.
Se recomienda para superficies de concreto rustico, concreto alisado y asfalto.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y grasa. Utilice espátula para retirar pintura mal adherida. Si no prepara la superficie adecuadamente, el desempeño del recubrimiento se vera afectado.

FORMA DE APLICACIÓN

Maquina pinta rayas para un mejor acabado. Brocha o Rodillo especial para Esmaltes.

DILUCIÓN

Máxima 1/8 de thinner sintético por galón. No mezclar o diluir con otros productos.

OBSERVACIONES

Es inflamable y posee sustancias que pueden ser dañinas para la piel si su contacto es prolongado.

ALMACENAJE

Mantenga este producto en su envase y bien tapado. Consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura no menor de 5°C, ni mayor a 35°C.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Resistente a rayos ultravioletas, No contiene metales pesados ni plomo, Resistente al crecimiento de moho, Resistente a la abrasión, Excelente cubrimiento, Excelente retención de color y fácil de limpiar.

SUPERFICIES NUEVAS

En superficies nuevas debe tomar en cuenta la preparacion de la superficie y la aplicación de una capa de Primer Americana (Codigo 9000) para superficies de Concreto, para brindar un mejor acabado y desempeño del producto. Tomar en cuenta que debe removerse la pintura en mal estado y no compatible.

GARANTÍA LIMITADA

Nuestra responsabilidad como fabricante de esta linea, cumplira con el valor del 100% del producto a reemplazar, si el cliente logra cumplir completamente con las indicaciones de esta hoja tecnica.

OBSERVACIONES EN LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Para obtener la Garantia del desempeño correcto de este producto, debera cumplir con una superficie seca, limpia, sana y libre de contaminantes tales como polvo, suciedad, grasa, yeso, crayon, grafiti, moho, aceite, óxido, agentes de curado de hormigón, hidrofugantes, alcalinidad y pintura suelta o agrietada. Elimine contaminantes lavando la superficie con un limpiador adecuado, lijando, raspando y/o utilizando una máquina de lavado a presión. Utilice siempre una base o fondo compatible. Las superficies brillantes se deben lijar ligeramente, para brindarle a la película un anclaje adecuado.



**SUPERFICIES CON
OXIDO O PINTURA
MAL ADHERIDA**

Eliminar cualquier pintura con descascaramiento o mal adherida, para el perfecto funcionamiento del producto.

**OBSERVACIONES
FORMA DE
APLIACIÓN**

Agitar bien antes de usar, es bien importante que la pintura este homogenea y no diluya antes de mezclar bien el producto. Utilice proteccion como lentes, mascarilla y guantes. Debera de diluir unicamente el producto a utilizar. No aplique cuando la superficie este muy caliente o expuesta bruscamente al sol. No aplicar el producto si se espera lluvia en las próximas horas. Aplique el producto con brocha, rodillo o franjeadora. Si utiliza la tecnica de rodillo o brocha evite dispersar demasiado. Recomendamos mezclar la pintura que tenga en su recipiente para aplicar, para asegurar la consistencia del color.

**SISTEMA
RECOMENDADO**

* Utilizar nuestro Primer como fondo para superficies de Concreto rustico o Concreto alisado, el cual ayudara a un mejor anclaje a la superficie de la Pintura de Trafico con caucho clorado. Le dara una mayor resistencia al alto trafico pesado y mayor durabilidad.

**PROTECCION EN
APLICACIÓN**

Utilizar proteccion en los ojos, como lentes monogafa con ventilacion indirecta. Proteger sus manos con guantes de nitrilo. Al igual debe protegerse con un respirador de filtros intercambiables, que cumplan con la norma OSHA.

PRECAUCIÓN

En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con abundante agua. No se restriegue los ojos. En caso de contacto con la piel, enjuague Inmediatamente con agua limpia y jabon. Si fuese ingerido, no induzca el vómito. CONSULTE A UN MEDICO INMEDIATAMENTE. Se requiere ventilación adecuada durante el lijado o pulido de la película seca o eliminacion de oxido. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS.

Chemical Name	
HEALTH	2
FLAMMABILITY	3
PHYSICAL HAZARD	0
PERSONAL PROTECTION	W

ADVERTENCIA

Si se raspa, lija o elimina la pintura vieja, puede liberar polvos toxicos. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PINTURA SECA Y OXIDO PUEDEN CAUSAR ENFERMEDADES SERIAS, TALES COMO DAÑO CEREBRAR, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. MUJERES EMBARAZADAS DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN. Utilice un respirador aprobado por NIOSH u OSHA para controlar la exposición al polvo y olores toxicos. Recuerde no depositar sobras de pintura en rios, lagos, alcantarillas, lagunas, pilas, drenaje publico, ya que la empresa no se hara responsable de los daños que cause. Recuerde MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Las instrucciones, sugerencias y datos contenidos en esta ficha técnica son el resultado de las experiencias obtenidas en nuestros laboratorios y según nuestro criterio tienen un razonable nivel de exactitud y confiabilidad para el adecuado uso y aplicación del producto. Sin embargo, Productos Globales, Sociedad Anónima, no asume responsabilidades ni garantía alguna sobre los resultados que el consumidor obtenga ya que la manera como el cliente maneje nuestros productos están totalmente fuera de nuestro control y ajena a nuestra responsabilidad.

